



INTONACI A CALCE

INTOCALCE

FIBRORINFORZATO MANO/MACCHINA

BIO Intonaco ad alta traspirabilità, a base di calce area, aggregati calcarei, fibre propileniche ed additivi specifici.

Di tipo tradizionale.

Per applicazioni a mano e a macchina.

ULTIMA REVISIONE **30.06.2018**



VOCE DI CAPITOLATO

Intonacatura di fondo a base di calce, su murature interne ed esterne, con intonaco premiscelato (tipo **INTOCALCE FIBRORINFORZATO MANO/MACCHINA** prodotto dalla "CAD SRL") di colore bianco, pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua, conforme alla norma EN 998-1:2016, di tipo GP-CSI-W_c0. Miscelare (con cazzuola o agitatore a basso numero di giri) con 22 % di acqua pulita, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, aggiungendo la polvere all'acqua. Applicare a macchina o con cazzuola o spatola. Per le finiture rustiche e decorazioni esterne utilizzare intonaco colorato di finitura per esterni (tipo **STUCCOFIX COLOR BAGNATO** prodotto dalla "CAD SRL") da applicare direttamente sull'intonaco a base di calce (tipo **INTOCALCE FIBRORINFORZATO MANO/MACCHINA** prodotto dalla "CAD SRL"). Per la finitura liscia rifinire con prodotti a base di calce (tipo **RASOCALCE A SPESSORE** e successivamente **RASOCALCE** prodotti dalla "CAD SRL"). Per le decorazioni interne utilizzare pitture a base di calce (tipo **PITTURA A CALCE** prodotta della "CAD SRL").



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cad srl.it

www.cadsrl.it