



PITTURE



www.cadsrl.it

# PITTURA A CALCE

Pittura minerale sanificante a base di calce, per interni. Può essere applicata anche in ambienti non esposti alle intemperie (es. porticati ecc.)



**UTILIZZO  
INTERNO**



**AGGIUNTA  
DI ACQUA 20%**  
2,8 lt per 14 lt



**APPLICAZIONE  
PENNELLO, RULLO  
O SPRUZZO**



**CONSUMI**  
5-6 m<sup>2</sup>/Lt



**CONFEZIONE  
SECCHI DA 14 Lt**



**PALLETS**

## IMPIEGO

Pittura minerale sanificante a base di calce, per interni. Può essere applicata anche in ambienti non esposti alle intemperie (es. porticati ecc.). Applicabile su intonaci civili a base di calce e cemento, il prodotto è caratterizzato da sfumature simili a quelle delle murature antiche. Per questo risulta molto efficace nel restauro degli edifici di interesse storico. Inoltre grazie alla elevata traspirabilità ed elevata aderenza è ideale per il risanamento di murature umide dopo il trattamento di intonaci deumidificanti (**INTOSANA**).

## VANTAGGI

**PITTURA A CALCE** è una pittura minerale naturale adatta al recupero di edifici di interesse storico artistico. E inoltre ideale come ultimo strato di un intervento deumidificante.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

L'intonaco deve essere perfettamente asciutto, pulito e spazzolato. Su vecchie pitturazioni a calce e a tempera asportare le parti sfoglianti. Livellare con **RASOCALCE**.

## PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Diluire **PITTURA A CALCE** con circa il 20% di acqua pulita.

## APPLICAZIONE

Il prodotto può essere applicato a pennello a rullo o a spruzzo.



## PITTURE



[www.cadsrl.it](http://www.cadsrl.it)

### VALORI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

|   |                          |                 |
|---|--------------------------|-----------------|
| Aspetto   | Liquido                  |                 |
| Temperatura di applicazione                     | Valori tra +5°C e +30 °C |                 |
| Colore  | Bianco + Colorato        |                 |
| Acqua di diluizione                             | 20%                      |                 |
| pH  | 8                        |                 |
| Peso specifico                                  | 1,88 kg/lt               | UNI EN ISO 2811 |
| Leganti più additivi organici<br>(450 °C x 3 h) | 1,32 %                   | UNI 8309        |
| Sostanze volatili (110 °C x 16 ore)             | 28,40 %                  | UNI EN ISO 3251 |
| Durata a magazzino                              | 12 mesi                  |                 |

Avvertenze: la regolare applicazione del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore. Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

### AVVERTENZE

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5°C e + 35°C. Si raccomanda di pulire accuratamente gli attrezzi da lavoro prima che il prodotto faccia presa. La conservazione è garantita per 12 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza. La CAD SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali negativi del prodotto che derivano da applicazioni errate. la regolare applicazione del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore. Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

### SMALTIMENTO

#### PRODOTTO INDURITO

CODICE CER 080112

#### PRODOTTO NON INDURITO

CODICE CER 080112

#### IMBALLO VUOTO

CODICE CER 150102

### PITTURA A CALCE



ULTIMA REVISIONE TDS  
30.06.2018

DOWNLOAD AREA  
SCHEDA TECNICA  
SCHEDA SICUREZZA  
VOCE DI CAPITOLATO  
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE



CAD srl

Strada Provinciale Gaudiello, 112

80023 - Caivano (NA) - Italia

tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73

email: [info@cadsrl.it](mailto:info@cadsrl.it)

