



PRIMER/AGGRAPPANTI



www.cadsrl.it

PRIMER Consolidante ECOFIX 36

Primer acrilico in dispersione acquosa,
consolidante e antipolvere



UTILIZZO
INTERNO
ESTERNO



**AGGIUNTA
DI ACQUA**
rapporto 1:1 o 1:2
5 o 10 lt per 5 lt



APPLICAZIONE
CON RULLO,
PENNELLESA,
INNAFFIATOIO
O SPAZZOLONE



CONSUMI
0,1 - 0,5 lt/m²



CONFEZIONE
tanica da 5 lt



PALLETS

IMPIEGO

PRIMER CONSOLIDANTE ECOFIX 36 è un primer in dispersione acquosa altamente penetrante, inodore e non irritante, ideale per consolidare le caratteristiche superficiali che si presentano incoerenti, sfarinanti e pulverulenti, di supporti a base cementizia, intonaci di tipo tradizionale, murature in mattoni pieni, murature in pietra naturale, malte di allettamento in cemento e calce, massetti cementizi particolarmente pulverulenti. Ideale per la preparazione del fondo di posa per massetti autolivellanti. Ottimo come impregnate delle fughe cementizie. Da usare sia per interni che per esterni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere asciutto, pulito, esente da sostanze in grado di impedire la necessaria penetrazione del **PRIMER CONSOLIDANTE ECOFIX 36**, quali grassi, oli, vernici.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Diluire **PRIMER CONSOLIDANTE ECOFIX 36** con acqua in rapporto 1:1 o 1:2 a seconda dell'assorbimento del supporto.

APPLICAZIONE

Stendere la miscela ottenuta sul supporto da trattare con rullo/pennellessa/innaffiatore/spazzolone, a seconda dello stesso supporto. Passare più mani (generalmente 2 o 3 passate in funzione del grado di assorbimento) fino a completa saturazione del supporto. Il consumo è in funzione dell'assorbimento della superficie da trattare, in genere il consumo varia da 0,1 e 0,5 lt/m².



AVVERTENZE

Non utilizzare **PRIMER CONSOLIDANTE ECOFIX 36** su di pellicola superficiale. Aspettare circa 2 ore prima di eventuali incollaggi successivi di parquet ed utilizzare solo superfici: non assorbenti, soggette a risalita di umidità, a base di anidrite. Il prodotto deve essere assorbito completamente, evitando la formazione di colle viniliche. Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5°C e +35° C. Nella stagione calda è opportuno non esporre, prima dell'utilizzo, il materiale al sole. Non applicare in pieno sole o sotto la pioggia, non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere. Non applicare su supporti a rischio di gelo nelle 24 ore successive alla posa. Non applicare in caso di pioggia imminente. Proteggere la superficie trattata dall'evaporazione rapida con teli. La conservazione è garantita per 12 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Sebbene prodotto non pericoloso, si raccomanda di consultare le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza. La lavorabilità del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta del prodotto da parte dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare, alle condizioni climatiche di applicazione. La CAD SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore.

SMALTIMENTO

IMBALLO VUOTO - CODICE CER 150102.

PRIMER Consolidante ECOFIX 36



ULTIMA REVISIONE TDS
31.07.2018

DOWNLOAD AREA
SCHEDA TECNICA
SCHEDA SICUREZZA
VOCE DI CAPITOLATO
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cadsrl.it

