



STUCCHI DA DECORO



www.cadsrl.it

# SCAGLIOLA PER INTONACI

Premiscelato in polvere, di colore bianco, costituita da solfato di calcio naturale emidrato, inerti calcari ed additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.



UTILIZZO INTERNO



AGGIUNTA DI ACQUA fino alla consistenza voluta



APPLICAZIONE SPATOLA AMERICANA



CONSUMI 10 kg/m<sup>2</sup> per 1 cm di spessore



CONFEZIONE sacchi 20 kg



PALLETS 12 q.li

## IMPIEGO

Premiscelato in polvere, di colore bianco, costituita da solfato di calcio naturale emidrato, inerti calcari ed additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua. Viene utilizzato come intonaco di fondo e di finitura per usi interni.

## VANTAGGI

È di facile applicazione ed ottima lavorabilità, grazie al suo alto potere adesivo è utilizzabile direttamente sul supporto senza bisogno di rinzafo.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere solidi e compatti, privi di parti friabili, polvere, oli, grassi e quanto altro possa ostacolare l'adesione. Bagnare abbondantemente il supporto prima dell'applicazione. Non aderisce su superfici metalliche lisce. Su supporti che temono l'umidità utilizzare idrorepellenti specifici. Per la intonacatura di supporti in calcestruzzo occorre trattare preventivamente il supporto stesso con una rasatura da realizzarsi con rasante **RK40**.

## PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare una confezione di prodotto con acqua pulita da aggiungere fino ad arrivare alla consistenza voluta, predisponendo in un recipiente prima l'acqua e poi il prodotto spolverandolo sulla superficie dell'acqua uniformemente fino all'affioramento in superfi-

cie, lasciare riposare per 5 minuti, per evitare la formazione di grumi, quindi mescolare prima dell'applicazione. Preparare una quantità di prodotto utilizzabile in 60-90 minuti (con una temperatura di 20°C). Il tempo di utilizzabilità del prodotto può ridursi con temperature più elevate.

## APPLICAZIONE

Per l'applicazione come intonaco di fondo, con spessore minimo di 5 mm, applicare a più strati direttamente sul supporto. L'intonaco può essere lisciato caricando altro prodotto con la spatola americana, dopo circa 90 minuti con una temperatura ambientale di circa 20°C (il tempo della successiva applicazione può aumentare nel caso di temperatura ambientale minore di 20 °C o viceversa). Per l'applicazione come lisciatura, stendere il prodotto con spatola americana con spessore non inferiore a 3 mm su superficie precedentemente bagnata.



## STUCCHI DA DECORO



www.cadsrl.it

### VALORI CARATTERISTICI DELLA POLVERE

Aspetto	polvere compatta	
Colore	bianco	
Diametro max aggregato	< 0,250 mm	EN 13279-2
Classificazione di pericolo Prima dell'uso consultare il paragrafo "Avvertenze" sulla scheda tecnica e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza	pericolo	Regolamento CE n. 1907/2006
Confezione	sacchi da 20 kg	
Durata a magazzino Se conservato nella confezione integra in un luogo asciutto	6 mesi	

### VALORI CARATTERISTICI DELLA MALTA ALLO STATO FRESCO

Temperatura di applicazione	da +5°C a +35°C	
Tempo di inizio presa	> 1h	EN 13279-2
Resa per cm di spessore	10 kg/m <sup>2</sup>	

### PRESTAZIONI DELLA MALTA ALLO STATO INDURITO

Reazione al fuoco	euroclasse A1	EN 13279-1
-------------------	---------------	------------

Le caratteristiche prestazionali indicate in tabella, si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni climatiche a +20 °C e 55 % UR se non indicate diversamente in tabella. I valori di resistenza indicati sono a rottura. Le caratteristiche prestazionali possono subire variazioni in caso di applicazioni del prodotto in differenti condizioni climatiche da quelle di prova.

## AVVERTENZE

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5°C e +35°C. Non applicare in ambienti esterni. Non applicabile su calcestruzzo non assorbente senza un pretrattamento con rasante RK40. Non applicare su superfici metalliche lisce. Per l'alta variabilità delle caratteristiche del legante di solfato di calcio, la quantità d'acqua di impasto e la relativa velocità di maturazione possono variare. Non applicare su supporti a rischio di gelo nelle 24 ore successive alla posa. Non applicare il prodotto su supporti soggetti a risalita capillare. Non aggiungere acqua o prodotto se l'impasto è già in fase di presa. La conservazione è garantita per 6 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Prima dell'uso consultare le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza. Contiene leganti idraulici speciali che, a contatto con sudore o altri fluidi del corpo, producono una reazione alcalina. Irritante per gli occhi e la pelle. Usare guanti ed occhiali protettivi. La lavorabilità del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta del prodotto da parte dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare, alle condizioni climatiche di applicazione e di indurimento della malta. La CAD SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imprevisioni dovute all'operatore.

## SMALTIMENTO

**PRODOTTO** - CODICE CER 170101.

**IMBALLO VUOTO** - CODICE CER 150101.

### Nota:

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.

## SCAGLIOLA PER INTONACI



ULTIMA REVISIONE TDS  
30.06.2018

DOWNLOAD AREA  
SCHEDA TECNICA  
SCHEDA SICUREZZA  
VOCE DI CAPITOLATO  
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE



CAD srl  
Strada Provinciale Gaudiello, 112  
80023 - Caivano (NA) - Italia  
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73  
email: info@cadsrl.it

