



PITTURE



www.cadsrl.it

SEMILAVABILE

Pittura murale a base di resine, biossido di titanio, cariche naturali micronizzati e additivi vari.



UTILIZZO
INTERNO



AGGIUNTA
DI ACQUA 15-20%
2,8 Lt per 14 Lt



APPLICAZIONE
PENNELLO O
RULLO



CONSUMI
5 m²/Lt



CONFEZIONE
SECCHI DA 5-14 Lt



PALLETS

IMPIEGO

Pittura murale a base di resine, biossido di titanio, cariche naturali micronizzati e additivi vari. Prodotto studiato per la tinteggiatura di pareti interne e soffitti, particolarmente indicato per supporti di cartongesso e intonaci a gesso.

VANTAGGI

SEMILAVABILE unisce grandi qualità decorative ad una eccezionale traspirabilità, copertura e adesione, su intonaci vecchi e nuovi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Si consiglia di spazzolare le superfici da trattare asportando eventuali residui di vecchie pitture in fase di distacco mediante raschiatura. In caso di supporti polverosi o friabili isolare con nostro fissativo **ISOLANTE 85**.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Diluire **SEMILAVABILE** con circa il 15-20% di acqua pulita.

APPLICAZIONE

Applicare **SEMILAVABILE** a rullo o pennello.



PITTURE



www.cadsrl.it

VALORI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

Aspetto	Liquido	
Temperatura di applicazione	Valori tra +5°C e +30 °C	
Colore	Bianco	
Acqua di diluizione	15-20%	
pH	8	
Peso specifico	1,78 kg/lt	UNI EN ISO 2811
Leganti più additivi organici (450 °C x 3 h)	1,78 %	UNI 8309
Sostanze volatili (110 °C x 16 ore)	28,52 %	UNI EN ISO 3251
Durata a magazzino	12 mesi	

Avvertenze: la regolare applicazione del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore. Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

AVVERTENZE

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5°C e + 35°C. Si raccomanda di pulire accuratamente gli attrezzi da lavoro prima che il prodotto faccia presa. La conservazione è garantita per 12 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Prima dell'uso consultare la scheda di sicurezza. La CAD SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali negativi del prodotto che derivano da applicazioni errate. La regolare applicazione del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore. Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

SMALTIMENTO

PRODOTTO

CODICE CER 080112

IMBALLO VUOTO

CODICE CER 150102

Nota:

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.

SEMILAVABILE



ULTIMA REVISIONE TDS
30.06.2018

DOWNLOAD AREA
SCHEDA TECNICA
SCHEDA SICUREZZA
VOCE DI CAPITOLATO
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE



CAD srl

Strada Provinciale Gaudiello, 112

80023 - Caivano (NA) - Italia

tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73

email: info@cadsrl.it

